

*A vida
pra toda
obra*

TREINAMENTO

TÉCNICO

CIMENTÍSSIMO

LIMPEZA PÓS OBRA

- Depois de finalizados os procedimentos de assentamento e rejuntamento (respeitando o prazo de cura), lavar o revestimento Cimentíssimo com detergente alcalino. *Exceto Produtos da Linha Parede, esses devem ser lavados com detergente neutro;*
- Utilizar vassouras/escovas de cerdas macias para escovação;
- Se optar por escovação mecânica, utilize somente disco de cores bege ou branco;
- Enxaguar bem as placas para remoção total do produto de limpeza aplicado;
- Linha Drenaggio: após o assentamento, a limpeza do piso deve ser feita apenas com água. Caso haja acúmulo de sujeira na superfície do material, utilizar lavadora de alta pressão (WAP) na opção leque;
- A limpeza deve ser feita imediatamente após secagem do rejunte.

ATENÇÃO: jamais utilizar nos revestimentos Cimentíssimo produtos de limpeza que tenham base ácida – cloro, água sanitária, detergente multiacção (tipo Veja) e limpa pedra. Álcool para limpeza também não deve ser utilizado.

IMPERMEABILIZAÇÃO

- Revestimentos cimentícios devem ser tratados para prevenir que se deteriorem, que manchem e para facilitar sua manutenção periódica.
- Proteção impregnante contra água e contra óleo. Sem alterações estéticas. Efeito natural – Fosco – Manutenção total das características atérmicas ou antiderrapante.
- Despeje o produto em um recipiente apropriado. Com rolo de lã baixa, aplique o produto diretamente sobre o piso, sempre nos sentidos vertical e horizontal para preencher por completo a superfície.
- Aguardar o revestimento voltar a sua tonalidade original, o que indicará a secagem do produto.

IMPERMEABILIZACAO

- Aplique uma segunda demão do produto, novamente nos dois sentidos.
- Para que a área possa ser molhada, aconselha-se que sejam aguardadas 48 horas de secagem do tratamento. Para que se possa transitar sobre o piso, 3 horas costumam ser suficientes.
- .
- Lembramos que todo revestimento mais rugoso retém mais sujeira, desta forma, quando recebem uma película superficial, sua manutenção é facilitada.
- Revestimentos em áreas internas sofrem com o atrito de sujeira, já os em áreas externas, principalmente com as intempéries. Todo tratamento impregnante é mais eficiente contra intempéries e contra manchamentos do que contra o atrito de sujeira.

IMPERMEABILIZACAO

-Todo tratamento superficial que promova um filme, será mais eficiente contra a aderência de sujeiras e recomendado para áreas que sofram maior incidência de trânsito de pedestres, arrastamento de móveis, etc. Todo tratamento formador de película promove uma textura mais fácil de limpar do que a textura original do cimentício.

– Toda área externa costuma ser mais fácil de ser lavada do que uma área interna. Ou seja, é mais fácil ligar uma mangueira, uma máquina do tipo “WAP”, etc. **ÁREAS INTERNAS NECESSITAM DE PRACITIDADE.**

-Os cimentícios, apesar de duros, têm alta porosidade, por esta razão, mesmo quando forem relativamente lisos, quando tratados com tratamentos impregnantes de altíssima qualidade, sem filme superficial, sofrerão com manutenção intensa e frequente **EM ÁREAS INTERNAS.** A textura do revestimento sempre permitirá a aderência de sujeira, mesmo estando plenamente impermeabilizada. É exatamente por isso que indica-se que em áreas internas seja usado um produto que forme filme superficial (película).

MANUTENCAO

PROTECAO

- **IMPORTANTE:** é indispensável a utilização de produtos de proteção no seu revestimento Cimentissimo para facilitar a limpeza e a manutenção.
- A proteção do seu revestimento deve ser definida de acordo com a finalidade de uso;
- Os produtos de proteção só devem ser aplicados em superfícies limpas, totalmente secas e isentas de graxa, poeira, óleo e cera;
- Em dias com umidade relativa do ar acima de 85%, não devem ser aplicados os produtos de proteção;
- **A Linha Drenaggio dispensa qualquer tipo de proteção.**

MANUTENCAO

- Quando utilizada máquina de jato d'água (WAP), escolha a opção **LEQUE**.
- Aplicar IMPERMEABILIZANTE periodicamente. O tempo de reaplicação deve ser determinado conforme as condições de uso e intensidade de tráfego. A reaplicação varia entre 1 ano e meio para áreas com maior exposição a intempéries, e 2 anos e meio para áreas de menor variação de intempéries.
- Lavar apenas com detergente neutro;

ATENÇÃO: jamais utilizar nos revestimentos Cimentissimo produtos de limpeza que tenham base ácida – cloro, água sanitária, detergente multiuso (tipo Veja) e limpa pedra. Álcool para limpeza também não deve ser utilizado.